

CASTERIAND







antiestatica



Hidrocarburos







Característica del calzado

Cuero: Liso, pigmentado calibre 18-20

Negro, Café Color:

De seguridad, NO metálica, composite, Puntera:

asimétrica para mayor confort.

Redondos, plásticos no conductores Ojaletes:

de electricidad.

Capellada textil no tejido de poliéster Forros: y resinas acrílicas. Cuello textil tejido

poliéster con espuma y velo.

Sintético impermeable de alta resis-Cuello:

tencia y acolchonado para mayor protección.

Lengua: Sintético con base textil, abullonada.

Cordones: Redondos en poliéster.

No tejido, recubierto en resina, calibre Contrafuerte:

Poliuretano bidensidad, bicolor, Suela: inyectado directamente al corte, RH,

dieléctrica. Compuesta por:

Refuerzo de la suela a la altura del contrafuerte para mayor estabilidad, protección y confort en el talón.

Poliuretano compacto, dureza 65+5 shore A, con muy buenas propiedades antideslizantes, abrasión < 100 densi-Huella:

dad final 1.0 a 1.1

Poliuretano expanso, dureza 50+5 shore A, densidad final 0,44 a 0,48, **Entre**

con excelente resistencia para

ofrecer mayor confort y ergonomía.

Peso por par: 1.000 gramos promedio.

Altura de bota: 15 cm

suela:

Tallas: 34 al 46 numeración francesa.

Normatividad técnica

Resistencia de la suela a la abrasión:

Norma: NTC-ISO 20344 numeral 8.3 Requisito: NTC-ISO 20345 numeral 5.8.3

(densidad inferior <0,9g/cm3, abrasión

< 250 mm3).

Resistencia de la suela a la flexión:

Norma: NTC-ISO 20344 numeral 8,4,2

Requisitos: NTC-ISO 20345 numeral 5,84, NTC-ISO 2034 numeral 5,8,4 (el incremento de

la incisión no debe ser superior a 4mm antes de 30,000 ciclos de flexión).

Resistencia de la adhesión suela - capellada:

NTC-ISO20344 numeral 5,2 Norma:

contrucción tipo C

Requisitos: NTC-ISO20344 numeral 5,3,1,2 (La

> resistencia mínima de 4,0 N/mm o si se presente desgarra 3,0N/mm).

Disipación Estática

Norma: ASTM F2412-11 numeral 10

Requisitos: Los valores de resistencia deben estar

entre $1M\Omega$ y $100M\Omega$

Resistencia mecánica de puntera:

Norma: En 12568-2010

Resistencia al impacto 200 +4J, Requisitos:

resistencia a la compresión 15+

0.15KN

Aislamiento al calor:

Norma: Requisitos:

NTC-ISO 20344 numeral 5,12 NTC-ISO 20347 numeral 5,84, (después de 30 minutos de ensayo

con temperatura de 150°C, la temperatura al interior del calzado no

debe mayor a 42°C.

Recomendaciones: Limpiarlos con paño húmedo, dejar secar a la sombra.

Usos: Áreas donde las personas requieran un calzado de cuero con protección en los dedos de los pies y a riesgos eléctricos.

Garantía: 4 meses en condiciones normales de trabajo. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

